

DATENBLATT

CMC TYP (Bestell-Nr.)	65758
Trägermaterial	Nomex [®] E 56 A (Aramid)
Farbe	chamois, mit Streifen
Trägerstärke in mm	0,180 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,220 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat
Klebvermögen in N/10 mm	4 - 8
Scherwiderstand	keine Trennung
Scherkraft nach Lösemittelbeanspruchung in N/10 mm	30
Thermische Eigenschaften	
Grenztemperatur in °C	180
Kurzzeitbelastung ca.1 Stunde in °C	200
Flammprüfung nach IEC 60454-2	schwer entflammbar
Isolierstoffklasse VDE 0530	H
Elektrische Eigenschaften	
Spannungsprüfung	kein Durchschlag
Durchschlagsspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V _{eff.}	3.500
Elektrolytische Korrosionswirkung	AN 1,2
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/10 mm	80 - 120
Reißdehnung in %	7 - 12
Sonstige Merkmale	
® Eingetragenes Warenzeichen DuPont de Nemours	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

09/10

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.