

DATENBLATT

CMC TYP (Bestell-Nr.)	65839
Trägermaterial	Nomex® (Aramid) / Polyester (PET)
Farbe	chamois
Trägerstärke in mm	0,090 ± 10 %
Gesamtstärke in mm	0,140 ± 10 %
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat
Klebvermögen in N/10mm	≥ 3,5
Thermische Eigenschaften	
Grenztemperatur in °C	155
Kurzzeitbelastung ca.1 Stunde in °C	200
Flammprüfung nach IEC 60454-2	schwer entflammbar
Isolierstoffklasse VDE 0530	F
Elektrische Eigenschaften	
Spannungsprüfung	kein Durchschlag
Durchschlagsspannung VDE 0303 in V _{eff.}	5.500
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/10 mm	70 ± 10 %
Reißdehnung in %	≥ 10
Sonstige Merkmale	
® Eingetragenes Warenzeichen Du Pont de Nemours	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
 Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25 °C, < 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)
 Qualitätsgewährleistung: 12 Monate
 Technische Änderungen vorbehalten

03/08