



vorläufiges Datenblatt

CMC TYP (Bestell-Nr.)	72135
Trägermaterial	Aptiv [®] PEEK [™] 1103
Farbe	beige
Trägerstärke in mm	0,050 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,078 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat
Klebvermögen in N/10 mm	≥ 5
Thermische Eigenschaften	
Grenztemperatur in °C	155
Flammprüfung nach IEC 60454-2	schwer entflammbar
Isolierstoffklasse VDE 0530	F
Elektrische Eigenschaften	
Spannungsprüfung	kein Durchschlag
Durchschlagsspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V _{eff.}	≥ 5'500
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/10 mm	≥ 30
Reißdehnung in %	≥ 4
Sonstige Merkmale	
Abdeckung	Silikonpapier
®/™ eingetragenes Warenzeichen bzw. Handelsname von Polyetheretherketon-Folie von Victrex plc.	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)
Qualitätsgewährleistung: 12 Monate
Technische Änderungen vorbehalten.