

## DATENBLATT

<b>CMC TYP</b>	<b>11766</b>
<b>Trägermaterial</b>	Polyester - Schrumpffolie
Farbe	schwarz
Trägerstärke in mm	0,030 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,055 ± 10%
<b>Klebereigenschaften</b>	
Kleberart	Acrylat
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	≥ 3
<b>Thermische Eigenschaften</b>	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	130
Kurzzeitbelastung (ca. 1 h) in °C	175
Flammprüfung nach DIN EN 60454-2	schwer entflammbar
Isolierstoffklasse nach DIN EN 60085	B
<b>Elektrische Eigenschaften</b>	
Durchschlagsspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V <sub>eff.</sub>	≥ 4'500
<b>Mechanische Eigenschaften</b>	
Reißkraft in N/cm	≥ 30
Reißdehnung in %	≥ 80
Schrumpf in % (30 min. bei 150°C)	MD: 24 - 35 TD: 5 - 10
<b>Sonstige Merkmale</b>	
Release-Wirkung der Bandrückseite	auf Wachsbasis, kein Silikon
Dieses Klebeband entspricht in seiner Zusammensetzung den Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS).	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.  
 Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25 °C, < 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)  
 Qualitätsgewährleistung: 12 Monate  
 Technische Änderungen vorbehalten.

05/16