


DATENBLATT

| | |
|--|---|
| CMC TYP | 18100  E93622 (M) |
| Produktbeschreibung | robustes, gut isolierendes und ausgleichendes Kreppklebeband mit reißfester Polyesterfolie, für Abschlussbandagen |
| Trägermaterial | Laminat Polyester (PET) / Krepppapier |
| Farbe | chamois |
| Trägerstärke in mm | 0,220 ± 10% |
| Gesamtstärke in mm | 0,260 ± 10% |
| Klebereigenschaften | |
| Kleberart | Kautschuk |
| Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl) | ≥ 4 |
| Thermische Eigenschaften | |
| Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C | 130 |
| Kurzzeitbelastung (ca. 1 h) in °C | 175 |
| Flammprüfung nach DIN EN 60454-2 | schwer entflammbar |
| Isolierstoffklasse nach DIN EN 60454-2 | B |
| Elektrische Eigenschaften | |
| Durchschlagspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V _{eff.} | ca. 6'000 |
| Mechanische Eigenschaften | |
| Reißkraft in N/cm | ca. 40 - 50 |
| Reißdehnung in % | ca. 45 - 60 |
| Sonstige Merkmale | |
| | |

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

05/15

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.