

Datenblatt

CMC TYP (Bestell-Nr.)	77707
Produktbeschreibung	ETFE-Folie (Ethylen-Tetrafluor-ethylen) unbeschichtet, nicht klebend

Auszug aus dem technischen Datenblatt des Lieferanten:

Folientype <i>Film Type</i>		Dicke <i>Thickness</i>	50 µm
Farbe <i>Colour</i>	silber <i>silver</i>	Datum <i>Date</i>	22.12.2015

Lfd.Nr. <i>Cons.no</i>	Merkmal <i>Property</i>	Prüfrichtung <i>Test direction</i>	Mittelwerte <i>Mean value</i>	Einheit <i>Unit</i>	Prüfmethode <i>Test method</i>
1	Flächengewicht <i>Mass per unit area</i>		87,50	g/m ²	DIN EN ISO 536
2	Zugfestigkeit <i>Tensile strength</i>	M.D.	75	MPa	DIN EN ISO 527
3	Zugfestigkeit <i>Tensile strength</i>	T.D.	60	MPa	DIN EN ISO 527
4	Spannung bei 10% Dehnung <i>Tensile stress at 10% strain</i>	M.D.	25	MPa	DIN EN ISO 527
5	Spannung bei 10% Dehnung <i>Tensile stress at 10% strain</i>	T.D.	24	MPa	DIN EN ISO 527
6	Bruchdehnung <i>Tensile strain at break</i>	M.D.	350	%	DIN EN ISO 527
7	Bruchdehnung <i>Tensile strain at break</i>	T.D.	450	%	DIN EN ISO 527
8	Weiterreißwiderstand <i>Tear resistance</i>	M.D.	450	N/mm	DIN 53363
9	Weiterreißwiderstand <i>Tear resistance</i>	T.D.	420	N/mm	DIN 53363
10	Opazität <i>Opacity</i>		65,0	%	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen. Es handelt sich nicht um spezifizierte Werte sondern um Richtgrößen, für die weder CMC Klebtechnik noch unser Lieferant eine Garantie übernehmen.

Technische Änderungen vorbehalten.

01/17